



TINOFIX 33

Chất cầm màu cho thuốc nhuộm trực tiếp và hoạt tính.

Đặc tính kỹ thuật

TINOFIX 33 Là chất cầm màu cho thuốc nhuộm trực tiếp và hoạt tính.

- Thúc đẩy quá trình gắn sâu màu của thuốc nhuộm vào sợi. Có tác dụng cầm màu cực tốt.
- Tương thích với các chất hoàn tất thông thường trong cùng một bể.
- Không tạo bọt, tăng độ bền màu của thuốc nhuộm trực tiếp và hoạt tính trên sợi Cellulose.
- Chống lem màu trong quá trình giặt.

Tính chất

TINOFIX 33

- Ngoại quan : Dạng lỏng, ánh vàng nhạt.
- Thành phần : Polymer đặc biệt
- pH : 5.0 – 6.0
- Tính ion : Cationic
- Tính tan : Tan dễ dàng trong nước lạnh và nước ấm.
- Mùi nhẹ
- Thích hợp với các sợi Cellulose và hỗn hợp của nó.

Ứng dụng

Liều lượng sử dụng tùy thuộc vào từng loại thuốc nhuộm và nồng độ thuốc nhuộm sử dụng.

Thông thường theo đề nghị sau:

- *Phương pháp ngâm ép* : 5 – 15g/l **TINOFIX 33**, điều chỉnh pH = 4, vật liệu được căng và sấy khô ở 120 – 130°C. Nên kiểm tra tính tương thích với các hóa chất khác khi sử dụng.
- *Phương pháp tận trích* : Sau khi nhuộm Cotton, trung hòa, giặt và xả nóng kỹ để loại trừ các chất giặt (washing-off) dạng Anion. Thêm 0.5 – 1.5% **TINOFIX 33** (o.w.f) pH = 4, nhiệt độ từ 50 – 60 °C, trong vòng 10 – 20 phút. Sau đó, tháo nước và sấy khô ở 100 – 120°C.

Bảo quản

Ổn định 12 tháng nếu được đậy kín và giữ ở nhiệt độ từ 5-30 °C.

Đóng gói

120kg / thùng nhựa.